

FR 2608462
JUN 1983

Pb-Zn-Cu

<p>88-237039/34 J01 M25 SWMP 06.06.86 SOC MINIERE METAL PENNAR *FR 2608-462-A 06.06.86-FR-008172 (24.06.88) B03c-01 B03d-01/06 C22b-01 C22b- 13 C22b-15 C22b-19/02 Pyrrhotite-type minerals sepn. - by magnetic sepn. and flotation C88-106005</p>	<p>J(1-K2, 1-K3) M(25-A1, 25-G8, 25-G14, 25-G22)</p>
<p>Physical sepn. of pyrrhotiniferrous sulphide minerals is effected by: (a) subjecting the crushed mineral to magnetic sepn.; and (b) subjecting the non-magnetic fraction to flotation of the non-ferrous metal-bearing sulphides in conventional manner.</p> <p><u>USE/ADVANTAGE</u> The process is esp. useful for recovery of lead, zinc, copper (claimed) and opt. nickel, cobalt and silver. The two stages act synergistically to give improved recovery yields and concns.</p> <p><u>EMBODIMENTS</u> Step (a) pref. comprises wet magnetic sepn. When the mineral contains lead, copper and zinc, semi-</p>	<p>differential flotation is carried out. When the mineral contains zinc as main non-ferrous metal, the flotation tailings are subjected to magnetic sepn. (8pp150RBHDwgNo0/0).</p> <p>FR2608462-A</p>

© 1988 DERWENT PUBLICATIONS LTD.
128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 608 462

②1 N° d'enregistrement national :

86 08172

⑤1 Int Cl⁴ : B 03 D 1/06; B 03 C 1/00; C 22 B 1/00 / C 22 B
15/00, 19/02, 13/00.

①2

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ

A3

②2 Date de dépôt : 6 juin 1986.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : Société anonyme dite : SOCIÉTÉ MI-
NIÈRE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Charles Besnard ; Jean-Jacques Predali.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 25 du 24 juin 1988.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

Demande de Certificat d'Utilité résultant de la transformation de
la Demande de Brevet déposée le 6 juin 1986 (art. 20 de la loi
du 2 janvier 1968 modifiée et art. 43 du Décret du 19 sep-
tembre 1979).

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : François Ricalens, Groupe Imetal.

⑤4 Procédé de récupération des métaux non ferreux contenus dans les minerais sulfurés pyrrhotinifères.

⑤7 L'invention a pour objet un procédé de séparation phy-
sique de minerais sulfurés pyrrhotinifères.

Ce procédé est caractérisé par le fait qu'il comporte en
succession les étapes suivantes :

a) on soumet ledit minerai sulfuré broyé à une séparation
magnétique;

b) la fraction non magnétique de ladite séparation est
soumise à la flottation des sulfures porteurs de métaux non
ferreux selon les techniques connues en soi.

La présente invention a pour objet un procédé de récupération des sulfures de métaux non-ferreux lorsqu'ils sont associés dans leurs minerais à de la pyrrhotite. Elle a plus particulièrement pour objet la synergie entre la
5 séparation magnétique et la flottation classique des minerais sulfurés.

La plupart des métaux non-ferreux présents sous forme de sulfures dans leurs minerais sont associés à de la pyrite. C'est la raison pour laquelle, antérieurement à
10 la présente invention, l'essentiel des études d'enrichissement physique a porté sur la séparation par flottation desdits métaux non-ferreux d'avec la pyrite (FeS_2).

Toutefois, des recherches géologiques récentes ont conduit à découvrir quelques minerais où les métaux
15 non-ferreux sont associés à de la pyrrhotite. Ces minerais sont particulièrement difficiles à traiter par flottation et conduisent à des rendements particulièrement mauvais en leurs différents constituants avec des réglages et des consommations de réactif particulièrement délicats.

20 C'est pourquoi un des buts de la présente invention est de fournir un procédé qui permette d'améliorer notablement les rendements de récupération en métaux non-ferreux et la teneur des concentrés obtenus.

Ce but, ainsi que d'autre qui apparaîtront par
25 la suite, est atteint au moyen d'un procédé de séparation physique des sulfures de métaux non-ferreux d'avec la pyrrhotite, caractérisé par le fait qu'il comporte en succession les étapes suivantes :

- a) on soumet ledit minerai sulfuré broyé à une séparation
30 magnétique en voie humide
- b) la fraction non-magnétique de ladite séparation est soumise à la flottation des sulfures porteurs de métaux non-ferreux selon les techniques connues en soi.

Ces derniers sont choisis dans le groupe des
35 sulfures non-magnétiques, avantageusement de plomb, de zinc, de cuivre et, le cas échéant, de nickel, de cobalt et d'argent.

L'effet est particulièrement net dans le cas des

sulfures flottés en tête, par exemple le plomb et le cuivre dont les concentrés sont à la fois plus riches, plus abondants et contiennent moins d'impuretés telles que que par exemple les sulfures flottés en queue (blende).

5 L'effet reste très sensible pour les sulfures flottés en queue (blende) malgré une légère baisse de la teneur du concentré. Il est à noter que la flottation a tendance à augmenter la teneur du zinc dans le rejet plutôt qu'à entraîner de la pyrrhotite dans le concentré. Il s'en suit que l'on peut améliorer le rendement en soumet-

10 tant le rejet de flottation à un tri magnétique.

La séparation magnétique est extrêmement sensible à la maille de broyage et il convient de choisir cette dernière en fonction des mailles de libération respectives de la pyrrhotite et des minéraux que l'on désire récupérer. Cette séparation magnétique se fait de manière connue en soi dans des dispositifs tels que ceux vendus par la

15 société Fives-Cail Babcock.

On a démontré au cours de l'étude qui a mené à la présente invention que l'élimination de la pyrrhotite en tête était bien préférable à la séparation magnétique après flottation car, dans le premier cas, une synergie notable était constituée, tant en ce qui concerne la récupération, la teneur des concentrés que la consommation de

20 réactif.

Les exemples qui suivent et qui ne présentent aucun caractère limitatif ont pour but de mettre les spécialistes à même de déterminer aisément les conditions opératoires qu'il convient d'utiliser dans chaque cas particulier.

25

Exemple 1

Flottation d'un minerais pyrrhotinifère contenant 7-10 % de zinc

a) Cas des concentrés plomb-cuivre

35 Ainsi qu'on le voit dans le tableau ci-dessous, une flottation différentielle directe est nettement moins intéressante pour le plomb, le zinc et le cuivre que celle comportant une séparation magnétique préalable. Il appa-

		Teneurs %			Rendement %		
		Pb	Zn	Cu	Pb	Zn	Cu
5	Flottation différentielle						
	Concentré Cu	4,47	8,05	18,50	8,8	3,3	77,7
	Concentré Pb	37,70	7,01	1,25	59,4	2,3	0,8
	Concentré Zn (1)	0,1	<u>28,2</u>	0,12	0,7	<u>42,3</u>	<u>1,8</u>
10	(2)					<u>51,5</u>	
	Flottation semi-différentielle Pb-Cu + séparation magnétique avant flottation du zinc						
15	Concentré Pb + Cu	15,40	12,50	8,05	67,7	9,8	67,3
	Concentré Zn (1)	0,25	<u>48,50</u>	0,19	1,8	<u>63,1</u>	2,6
	(2)					96,0	
20	Concentré magnétique	0,54	2,37	0,28	28,9	22,5	28,6
		Fe = 52,65			Fe = 90,7		
	Séparation magnétique en tête suivie d'une flottation semi-différentielle Pb-Cu						
25	Concentré Pb + Cu	19,20	5,68	12,30	59,7	3,2	70,5
	Concentré Zn (1)	0,32	<u>25,30</u>	0,22	3,9	<u>55,4</u>	5,0
	(2)					<u>71,1</u>	
30	Concentré magnétique	0,28	0,77	0,11	9,2	4,5	6,7
		Fe = 55,10			Fe = 58,5		

(1) Récupération par rapport au tout-venant sans tenir compte des mixtes de relavage

(2) Récupération par rapport à l'entrée flottation blende.

Exemple 2

Cas des minerais riches en zinc

a) Essai montrant que la flottation du zinc suivie d'une séparation magnétique effectuée sur les rejets de la flottation est bien supérieure à la flottation du zinc sur le tout-venant

	Teneurs %			Rendement %		
	Pb	Zn	Cu	Pb	Zn	Cu
10						
15						
20						
25						

(1) Récupération par rapport au tout-venant, sans tenir compte des mixtes de relavages

(2) Récupération par rapport à l'entrée de la flottation blende

b) Essai montrant l'avantage de la séparation magnétique avant la flottation plutôt qu'après pour obtenir une meilleure récupération du zinc

5	Séparation magnétique sur rejet flottation Zn				Séparation magnétique avant flottation Zn			
	Teneurs %		Récup. % (a)		Teneurs %		Récup. % (a)	
	Zn	Fe	Zn	Fe	Zn	Fe	Zn	Fe
1	30,38	30,94	98,5	88,2	44,1	15,3	99,5	86,8
2	<u>51,5</u>	12,28	<u>84,2</u>	17,7	<u>48,3</u>	12,6	<u>91,7</u>	60,2

10 1 : Concentré d'ébauchage flottation du zinc

2 : Concentré relavé.

(a) Rendement de récupération calculé par rapport à l'entrée en flottation

%

Cu

53

21,1

air

tion

ion

obte-

REVENDICATIONS

1. Procédé de séparation physique de minerais sulfurés pyrrhotinifères, caractérisé par le fait qu'il comporte en succession les étapes suivantes :
 - a) on soumet ledit minerai sulfuré broyé à une séparation magnétique
 - b) la fraction non-magnétique de ladite séparation est soumise à la flottation des sulfures porteurs de métaux non-ferreux selon les techniques connues en soi.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la séparation magnétique est réalisée en voie humide.
3. Procédé selon les revendications 1 et 2 prises séparément, caractérisé par le fait que ledit minerai pyrrhotinifère contient du plomb, du cuivre et du zinc et par le fait que l'on réalise une flottation semi-différentielle.
4. Procédé selon les revendications 1 à 3 prises séparément, caractérisé par le fait que ledit minerai pyrrhotinifère contient comme principal métal non-ferreux du zinc et par le fait que l'on soumet le rejet de flottation à une séparation magnétique.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)